

幻彩粉

幻彩TPU系列

类 别	测 量 值
厚度/mil	7.1mil
抗拉伸强度/MPA 抗穿刺强度/N	20.2 13.2
紫外线阻隔率/% 涂层附着力	98.6 5级
耐水渍性 耐碎石冲击	无水渍 通过
划痕修复性	铜丝刷来回刷100次 烤枪可完全修复
质保年限	10年

*以上数据作为材料选择时的参考，但并不构成一种担保，本公司有对相关技术数据作出修改而无需事先通知的权利。



抗冲击



耐黄变



防污



增亮



划痕自修复



www.uppf.cn